

LB-KNAUF EUROSAN SZÁRÍTÓ VAKOLAT KÉZI, GÉPI

LASSELSBERGER - KNAUF

HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 550101; 550301

HABARCSTÍPUS:

Szulfátálló hidraulikus kötőanyagot, méshidrátot, nagy pórustartalmú ásványi adalékanyagot tartalmazó gyári száraz habarcskeverék.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Szárító vakolatként használhatjuk kissé vizes, enyhén nedves falazatokon kül- és beltérben. Alkalmas rések, mélyedések, fugák kitöltésére is.

FELDOLGOZÁS:

Az alapfelülettel szemben támasztott követelmények:

A meglévő vakolatot verjük le a nedvesedés szintje felett 0,5 m magasságig, távolítsuk el a laza fugarészeket.

A felület legyen megtisztított, szilárd állapotú.

Feldolgozás kézi vakolat esetén

Az LB-KNAUF Eurosan szárító kézi vakolatot betonkeverőben keverjük össze vízzel közvetlenül a felhasználás előtt. Keverési idő kb. 5 perc. A nagyobb mélyedéseket külön munkafolyamatban töltjük ki és a felületeket érdesítjük. A kijavított felületek megszáradása után, minimum 2 cm-es rétegvastagságban hordjuk fel az Eurosan szárító vakolatot, a felületet érdesre lehúzzuk és a száradást követően, de legkésőbb egy héten belül simítóvakolatot vagy LB-KNAUF Extra vagy Royal színezővakolatot viszünk fel a felületre. A kötési idő alatt erős napsugárzástól védjük a felületet.

Feldolgozás gépi vakolat esetén

Az LB-KNAUF Eurosan szárító gépi vakolatot PFT G4, M3 típusú vakológépekkel lehet feldolgozni utó/turbókeverő használata mellett, D-6/3 típusú habarcsigával. A nagyobb mélyedéseket külön munkafolyamatban kell kitölteni. A kijavított felületek száradása után lehet az Eurosan szárító vakolatot felhordani legalább 2 cm rétegvastagságban. A felületet érdesre lehúzzuk és a száradást követően, de legkésőbb egy héten belül LB-KNAUF simítóvakolatot vagy LB-KNAUF Extra vagy Royal színezővakolatot viszünk fel a felületre.

A termék felhordása 5 °C feletti és 25 °C alatti hőmérsékleten ajánlott.

ÉME: A-986/1994

MŰSZAKI ADATOK

Max. szemcse: 2 mm

Nyomószilárdság: >2,5 N/mm²

Hajlítószilárdság: >1 N/mm²

Tapadékszilárdság: >0,1 N/mm²

Anyagszükséglet: 11 kg/m²
1 cm rétegvastagságban

Keverővíz: 0,3 l/kg

Bedolgozási idő: kb. 2 óra

Csomagolás

40 kg-os papírzsákokban
1,2 to EUR raklapon, zsugor-
fóliázva.

Raktározás

A cementtel azonos módon, száraz,
fedett helyen, eredeti
csomagolásban max. 6 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

LB-KNAUF EUROSAN SZÁRÍTÓ VAKOLAT KÉZI, GÉPI