

LB-KNAUF BÁZIS RAGASZTÓ

LASSELSBERGER - KNAUF

HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 617011

HABARCSTÍPUS:

Az LB-KNAUF Bázis ragasztó (fagyálló) tixotróp tulajdonságú (megcsúszásmentes) gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén – közvetlenül a felhasználás előtt – vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az LB-KNAUF Bázis ragasztót új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok alapvakolattal ellátott falazatainak és cement- vagy gipszkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására használhatjuk. Az LB-KNAUF Bázis ragasztót kizárólag olyan külső-, belső téri felületeknél alkalmazzuk, ahol jelentős hőmérséklet-ingadozások nem lépnek fel. Cementkötésű forgácsolap burkolásához nem alkalmazható!

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az LB-KNAUF Bázis ragasztó felhordását megelőző műveletek

Az LB-KNAUF Bázis ragasztót olyan felületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. Az LB-KNAUF Bázis ragasztó felhordását megelőzően a falfelületek és az alapfelületek nagyobb réseit, hornyait habarccsal kitöltjük úgy, hogy a felület közel egyenletes legyen. Ha az alapfelület gipsz kötőanyagú, úgy azt a ragasztás előtt LB-KNAUF Mélyalapozóval vagy LB-Knauf Esztrich- és önterülőalapozóval kezelni kell.

A falazatok hibáit két héttel a burkolás megkezdése előtt ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó részeket, alapvakolattal ki kell kenni a nagyobb repedéseket, hornyokat. Ahol nem egységes a falszerkezet, célszerű hálós erősítést alkalmazni. Az alapfelületek hibáit szintén ki kell javítani, amennyiben száraz, meg kell nedvesíteni.

Az LB-KNAUF Bázis ragasztó tervezett felhordása előtt a falfelületet – a falazat nedvességtartalmától függően – kell előnedvesíteni. A csempé vagy járólap hátoldalán található szennyeződések nedves szivaccsal távolítsuk el!

Az LB-KNAUF Bázis ragasztó feldolgozása

A 25 kg-os zsákokban forgalomba hozott LB-KNAUF Bázis ragasztót az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. A keverést fúrógéppel fogott keverőszárral vagy – kis mennyiségek esetén – kézzel végezzük. Három térfogatrészt száraz ragasztókeverékhez egy térfogatrészt víz szükséges. A keverés után 10 percig állni hagyjuk a ragasztómasszát és a végső konzisztenciát a pihentetés után állítjuk be. A Bázis ragasztó felhordása hagyományos burkolószerszámokkal (rozsdamentes fogazott simító,) történik. A rétegvastagság 2–5 mm. Ügyeljünk arra, hogy a csempé és a járólap felületét mindenütt ragasztó borítsa!

A ragasztó felhordása 5 °C feletti és 25 °C alatti hőmérsékleten ajánlott. A ragasztót kötési idő alatt fagy nem érheti. A burkolt felületek fugázását csak a ragasztó megkeményedése után – legkorábban három nap múlva – szabad elvégezni.

ÉME: A-850-3/1991

MŰSZAKI ADATOK

Max. szemcse: 0,6 mm

Nyomószilárdság: > 10 N/mm²

Tapadószilárdság: > 0,5 N/mm²

Hajlítószilárdság: > 3 N/mm²

Anyagszükséglet: 3–6 kg/m²

Rétegvastagság: 2–5 mm

Keverővíz: kb. 0,25 l/kg

Keverési idő: min. 3 perc

Bedolgozási idő: 2 óra

Csomagolás

25 kg-os papírszakokban
1,2 to EUR raklapon, zsugorfóliázva.

Raktározás

Száraz, fedett helyen, eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

LB-KNAUF BÁZIS RAGASZTÓ