

Purocol ragasztó

Műszaki jellemzők

	Mértékegység	
Viszkozitás	m·s·Pa	4000
Sűrűség	g/cm ³	1,11
NCO (izocianát) tartalom	%	12
Feldolgozhatóság	perc	30
Kötésidő	óra	2
Hőállóság	°C	-40 - +80
Oldószer		oldószer mentes
Anyagszükséglet	g/m ²	120

Csomagolás: tubus, 310 ml

A **Purocol** egykomponensű poliuretán bázisú ragasztó kisebb felületek esetén ajánlott a hőszigetelő anyag rögzítésére. A légnedvességre kötő anyaggal a polisztirol táblák az aljzathoz, vagy egymáshoz ragaszthatók. Az aljzat szilikát bázisú (beton, könnyűbeton, téгла, stb.), fém (fémszerkezetek, burkolatok) vagy fa egyaránt lehet.

AUSTROTHERM

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: (96) 515-114 · Fax: (96) 515-120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1
Tel.: (37) 507-270 · Fax: (37) 314-921

Alkalmazástechnika: Kovács Zoltán (30) 226-2992

Területi képviselők

Győr: Bejczy Endre: (30) 226-2990
Debrecen: Hatvani István: (30) 226-2991
Pécs: Hüfner Kornél: (30) 740-7168

Budapest: Dabi András: (30) 740-7167
Deák Tamás: (30) 300-1191
Szöllösi Zoltán: (30) 226-2994