

# Baunit Meszes Glett

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Termék</b>                  | Előkevert, meszes glettanyag, kézi és gépi felhordásra, csak belső térben alkalmazható.  |  |
| <b>Összetétel</b>              | Mészhidrát, osztályozott mészkőliszt és adalékszerek.  |  |
| <b>Alkalmazás</b>              | Glettelt felület előállítására megfelelő várakozási idő után cement- és mész-cement vakolaton, betonfelületen, belső térben. Csempeburkolat ragasztása előtti felhasználása tilos! |  |
| <b>Műszaki adatok</b>          | Maximális szemnagyság:   | 0,1 mm   |
|                                | Tapadószilárdság:  | nagyobb, mint 0,1 N/mm <sup>2</sup>  |
|                                | Bedolgozhatóság:   | kb. 8 óra  |
|                                | Javasolt vastagság:  | 1 mm   |
|                                | Felhordási vastagság legfeljebb:   | 3 mm   |
| <b>Anyagszükséglet</b>         | 2–3 mm-es vastagságnál kb. 3,5 kg/m <sup>2</sup> .   |  |
| <b>Szállítás</b>               | 30 kg-os zsákokban, 45 zsák/raklap = 1350 kg (zsugorfóliázva)  |  |
| <b>Tárolás</b>                 | Száras helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.  |  |
| <b>Minőségi garancia</b>       | Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.   |  |
| <b>Veszélyességi besorolás</b> | Veszélyességi jel: X <sub>1</sub> : irritatív  |  |
|                                | R mondat:  |  |
|                                | R 36:  | Szemizgató hatású  |
|                                | R 38:  | Bőrizgató hatású   |
|                                | R 43:  | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)   |
|                                | S mondat:  |  |
|                                | S 2:   | Nem kerülhet gyermekek kezébe  |
|                                | S 24:  | A bőrrel való érintkezés kerülendő   |
|                                | S 25:  | Kerülni kell a szembejutást  |
|                                | S 26:  | Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni |
|                                | S 27:  | A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni                                  |
|                                | S 28:  | Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni                 |
|                                | S 37:  | Megfelelő védőkesztyűt kell viselni  |
|                                | A 2001. évi MAK értékek szerinti általános porhatárértékeket be kell tartani (finomporkoncentráció max. 6 mg/m <sup>3</sup> , teljes porkoncentráció max. 15 mg/m <sup>3</sup> ).  |  |
| <b>Jelölés</b>                 | CSI GP WO  |  |

## Feldolgozás

### Alapfelület általános követelményei

Az alapfelület sima, tömör, fugamentes és laza, poros részekről mentes legyen. Nem kell nedvesíteni.

### Előírások különböző alapfelületeknél

- ◆ Mészvakolat: száradás után a Baumit Meszes Glettet legalább 24 óra múlva lehet csak felhordani (normál időjárás mellett), de alacsony hőmérsékletnél csak 2–3 nap múlva. Későbbi időpont is lehetséges (pormentességi próba).
- ◆ Mész-cement vakolatok (pl. Baumit GV 25, Baumit Uni Vakolat): felhordás: kb. 20 nap múlva.
- ◆ Beton: egyenetlenségeket, lyukakat, fugákat Baumit Ragasztó Tapasszal zárjuk (várakozási idő: 7 nap).

### Felhordás

12–13 l tiszta vízzel kell vödörben vagy habarcsládában az 1 zsák (30 kg) Baumit Meszes Glettet elkeverni. A Baumit Meszes Glettet szórjuk a vízbe, majd 5-10 percig hagyjuk beiszapolódni. Megfelelő keverőberendezéssel átkeverjük, esetleg szükség szerint még száraz anyagot adunk hozzá, míg csomómentes, krémszerű, bedolgozható állagú nem lesz (gipszet nem szabad hozzáadni). Acélsimítóval hordjuk fel (a mélyedéseket előzőleg ki kell tölteni). A kötés kezdete után esetleg még egyszer áthúzzuk, ezután hagyjuk teljesen kikeményedni és egy hígabb konzisztenciájú Baumit Meszes Glettel még egyszer áthúzzuk és finoman gletteljük (ne vizezzük). A lehetséges vastagság 1-3 mm, az optimális vastagság 2-3 mm.

### Általános tudnivalók

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. A vakolat közvetlen melegítése tilos! Fűtőberendezések használatakor, különösen ha gázüzeműek, ügyeljünk az alapos szellőztetésre (karbonátosodás). A Baumit Meszes Glett csempézéssel történő felületkialakításra nem megfelelő.

**A Baumit Meszes Glett lapburkolat fektetésére nem alkalmas.**

### Befejező réteg

Kiszáradás után (karbonátosodás) festhető, tapétázható. Télen a Baumit Meszes Glett kötési ideje hosszabb.